

LIMNINGSINSTRUKTION: KLASSIFICERARE INKLÄDDA MED LINAPLUS OZ

Solufix 22, Solufix 13 och Solufix 28

Blandningsinstruktion

Blanda 1 liter Solufix 13 med en flaska härdare D40.

Använd Solufix 22 i levererat skick.

Använd Solufix 28 i levererat skick.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 13 – kan användas 1 dag.

Solufix 22 – ej tillämpligt.

Solufix 28 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 13 – 9 månader från tillverkningsdatum.

Solufix 22 – 6 månader från tillverkningsdatum.

Solufix 28 – 9 månader från tillverkningsdatum.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

- 1) Förbehandling metallytor
 - a) Rengör metallytan med lättbensin SBP5 för att avlägsna smuts/fett. Använd en ren trasa fuktad med lösningsmedlet.
 - b) Hagelblästra metallen till Sa 2.5, avlägsna damm och rengör sedan med en trasa fuktad med lösningsmedel (SBP5).
 - c) Applicera ett skikt Solufix 22 primer inom 4 timmar efter blästringen och låt torka minst ca 20 minuter och max. 24 timmar.