

SOLUFIX NR. 11

Blandningsinstruktion

Blanda 1 liter Solufix 11 med en halv flaska Solufix D40 härdare.
Solufix 37 – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix Nr. 11 – kan användas endast 1 DAG.
Solufix D40 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix Nr. 11 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix D40 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Används uteslutande som första skikt för Sankey-tätningar (svart neopren) och tillhandahålls från Labb.

Limningsinstruktion

- 1) Rengör gummiytan med trasa doppad i lättbensin. Låt torka. Beta sedan med Solufix 37 (single).
- 2) Applicera 1 skikt Solufix Nr. 11 på den rengjorda ytan och 1 skikt på den trekantiga svampgummiprofilen. Låt torka 10 minuter.
- 3) Applicera slutligen 1 skikt färdigblandad Solufix 13 på vardera ytan på vanligt sätt och pressa samman ytorna. Rolla för optimal kontakt.

Applicera inte vid temperaturer under ca 5 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör borstar i toluen/xylol.