

SOLUFIX NR. 20

Blandningsinstruktion

Använd Solufix 20 i levererat skick för strykning. Rör om ordentligt.
Blanda fem volymdelar Xylol med tre volymdelar Solufix 20, för sprutning.
Solufix 37 – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 20 – ej tillämpligt

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 20 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
0 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Detta är en syntetisk Hypalon-färg som finns i BISCUIT eller GREEN för användning på militärfordon. Om detaljer kräver behandling med Solufix Nr. 20 anger ARBETSORDERN målning enligt standard LP. 5:

BRUKSANVISNING

- A) Rengör Linatex-ytan och beta med enkel Solufix 37 (single).
- B) Applicera 1 skikt Solufix Nr. 20 med pensel, spruta eller roller.
- C) Efter torkning pudras mycket lätt med talk.

Applicera inte vid temperaturer under ca 5 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Rengör penslar/roller i Xylol.

