

SOLUFIX NR. 6

Blandningsinstruktion

Blanda fyra delar Solufix 7B med en del Solufix 2 (A53).

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 6 - 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 6 - ej tillämpligt.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Används uteslutande för limning av Linatexduk vid Flexdeck-tillverkning.

Limning

- 1) Rengör Linatexytan med lättbensin SBP5 och låt torka.
- 2) Applicera ett rejält skikt Solufix Nr. 6 med roller på den ruggade gummisidan och låt torka 15 minuter.
- 3) Applicera ett andra rejält skikt Solufix 6 på ytan och låt torka.
- 4) Efter torkning placera en svart polytenduk på den limmade ytan och rulla ihop klart för avsändning.

Applicera inte vid temperaturer under ca 8 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 90 %.

Rengör roller i lättbensin SBP5.