

SOLUFIX F60

Blandningsinstruktion

Används i levererat skick.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Ej tillämpligt.

Lagringstid – Oblandat

Solufix F60 – 6 månader i oöppnad behållare vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 30 °C

Tillverkningsinstruktion

Bruksanvisning

- 1) Förbehandling av murverk/betong
 - a) Applicera ett skikt Solufix 12 på torr men absorberande vattentät yta och låt torka.
- 2) Förbehandling av metall
 - a) Rengör metallytan med en trasa doppad i lättbensin och låt torka. Applicera därefter ett skikt Solufix 12. Låt torka.
- 3) Förbehandling av gummi
 - a) Rengör gummiytan med en trasa doppad i lättbensin och låt torka.
- 4) Limning
 - a) Applicera ett skikt Solufix F60 med sickel på förbehandlad betong-/metallytan samt ett skikt på den förbehandlade gummiytan. Låt torka 15 – 20 minuter.
 - b) Pressa samman ytorna och se till att maximal kontakt erhålls utan någon luftinneslutning. Avsluta med att rolla.

Rengör borstar i toluen.